



Color spray Chromé

Description de produit

Peinture brillante avec effet "métaux précieux".

Caractéristiques

- La couche métallique déposée donne aux objets un aspect chromé
- Capuchon de sécurité enfant breveté
- Pour utilisation intérieure uniquement

Applications

- Pour décorer des cadres, des ornements, des tasses, des fleurs séchées, des articles et des décorations de Noël.



Caractéristiques techniques

Consistance	Liquide
Système de durcissement	Physique
Temps de séchage	Sèche à la poussière après 10 min, sèche au toucher après 20 min. Complètement sec après 24 heures.
Température d'application	5°C → 35°C
Résistance à la température	+110°C
Rendement	1,5 → 2m ²
Contenu solide	21% → 26,4%

Supports

- État du substrat
La surface doit être indéformable, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Préparation du substrat
Enlever la rouille. Nous recommandons un test préalable sur chaque surface.
- Type de substrat
Color spray Chromé a une bonne adhérence sur les substrats suivants: métal, plastiques, tous les matériaux courants

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Appliquer sur une surface sèche et exempte de graisse, éliminer les anciennes peintures écaillées et la rouille. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser à une distance d'environ 20 cm de l'objet. Bien agiter l'aérosol avant d'appliquer chaque couche.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.
Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.



Color spray Chromé

Emballage/Logistique

Couleur: Différentes couleurs disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site Web de Soudal ou un représentant de Soudal.

Emballage: 400 ml aerosol

Durée de stockage: 24 mois dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C

Remarques

- Après utilisation, vaporiser l'aérosol à l'envers pendant 3 secondes pour nettoyer la valve jusqu'à que seul le gaz propulseur sorte. Cela évite que la valve soit bloquée par des résidus de zinc.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos expériences et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des substrats et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du substrat et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des expériences préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.