

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

soudures étain	
Créée le	11/01/02
Modifiée le	09/02/10
Indice	C

Réf. : Multi références

Nom : Soudure Etain

Produit : Métaux d'apports
Métier : Multi applications
Utilisateur : Grand public / Professionnel

Images



Caractéristiques techniques

Poids (en g)	Ø fil (en mm)	Conditionné sous double coque transparente		Conditionné en vrac	
		Conditionnement (L x H en mm)	Réf	Conditionnement (en mm)	Réf
Pour assemblage ÉLECTRONIQUE Bobine 60% d'étain - âme décapante: 190 °C					
40	1	70 x 130	1864	Ø50	11864
100	1	70 x 130	1861	Ø50	11861
250	1	70 x 130	2860	Ø50	12860
Pour assemblage RADIO - ELECTRICITE Bobine 50% d'étain - âme décapante: 215°C					
20	1,5	70 x 130	1852	-	-
50	1,5	70 x 130	1855	Ø50	11855
100	1,5	70 x 130	1851	Ø50	11851
250	1,5	70 x 130	2850	Ø50	12850
Pour assemblage TRAVAUX COURANTS - Zinguerie, ferblanterie Bobine 40% d'étain - âme décapante: 238°C					
30	2	70 x 130	1843	-	-
50	2	70 x 130	1845	Ø50	11845
100	2	70 x 130	1841	Ø50	11841
250	2	70 x 130	2840	Ø50	12840
500	2	-	-	Ø67	5840
Pour assemblage CANALISATION SANITAIRE (eau potable) - Soudure étain sans plomb Bobine 97% d'étain - SANS âme décapante: 227°C					
40	2	70 x 130	1894	-	-
80	2	70 x 130	1898	Ø50	11898
200	2	70 x 130	2890	Ø50	12890
500	2	-	-	Ø67	5890

Accessoires

Réf.	Désignation	Conditionnement (L x H en mm)	Domaine d'application	Largeur tresse (en mm)
1826	Gel décapant sans acide ni chlorure	Tube 50 ml sur cartonnette 130 x 195	assemblage cuivre	-
1840	Eau à souder	Flacon 30 cm ³ sous double coque 70 x 130	assemblage acier	-
9042	Pierre amoniacale	Double coque 70 x 130	décapage des pannes	-
1860	1,5m Tresse à dessouder	70 x 130	Electronique	1,5
1850	1,5m Tresse à dessouder	70 x 130	Radio-Electricité	3

Autres

Labellisation: NFC 90 550